SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.



Science. Applied to Life.™

Korean-KR
마지막 개정 날짜: 9월, 2024
대체: 6월, 2024

기술 데이터 시트

3M™ Neoprene High Performance Rubber & Gasket Adhesive 1300L

추가 정보

제품 설명

3M™ 네오프렌 고성능 고무 가스켓 접착제 1300L은 다용도 솔벤트 기반 제품으로, 전단 강도와 내열성이 높습니다. 고무와 가스켓 접합에 주로 쓰이며 고무 시트와 범퍼 등 넓은 부분 접착에도 사용이 용이합니다.

제품 기능

- 3M™ Neoprene High Performance Rubber & Gasket Adhesive 1300L은 MMM-A-121의 사양 요구 사항을 충족합니다.
- 접착 온도 범위는 -30 ° F (-34 ° C) ~ 300 ° F (149 ° C)입니다.
- 접착 범위 : 3M Adhesive 1300에서 최대 12 분; 3M Adhesive 1300L 최대 8 분.
- Neoprene, SBR, Butyl 및 기타 유형의 고무를 다양한 소재에 결합합니다.
- 3M adhesive 1300L은 3M adhesive 1300의 낮은 고형물 점도 버전으로, 브러싱 및 스프레이 적용에 보다 쉬운 적용이 가능합니다.

기술 정보 참고 사항

다음 기술 정보 및 데이터는 대표적이거나 전형적인 것으로 간주되어야하며 사양 목적으로 사용해서는 안됩니다.

일반적인 미경화 물리적 성질

특성	가치
전체 중량	6.9 — 7.3 lb/gal
주제	폴리클로로프렌

일반적인 물리적 특성

특성	온도	가치
색상		노랑
무게별 고형분		26 — 33 %
용제		석유 증류액, 메틸 에틸 케톤 및 톨루엔(이 제품들은 광화학 반응성이 없는 용제를 포함하고 있습니다.)
인화점		-26 °C [1]
점도	27 °C	250 — 1000 cP (센티포이즈) [2]

[1] 닫힌 컵
[2] Brookfield 점도계 RVF #2 스핀들 @ 20rpm

일반적인 성능 특성

특성: 180° 박리점착력
기판: 캔버스에서 스틸

드웰 시간	온도	가치
24 시간	23 °C	288 oz/in
72 시간	23 °C	768 oz/in
120 시간	23 °C	816 oz/in
168 시간	23 °C	832 oz/in

드웰 시간	온도	가치
2 주	23 °C	480 (이 값은 강도 저하가 아닌 모듈러스의 증가를 나타냅니다. 피착재와 방법에 의해 결합 파괴는 캔버스에서 발생합니다. 제품의 실제 강도는 증가합니다.) oz/in
3 주	23 °C	320 (이 값은 강도 저하가 아닌 모듈러스의 증가를 나타냅니다. 피착재와 방법에 의해 결합 파괴는 캔버스에서 발생합니다. 제품의 실제 강도는 증가합니다.) oz/in
3 주	-34 °C	784 oz/in
3 주	66 °C	520 oz/in
3 주	82 °C	416 oz/in

특성: 중첩 전단 강도
기판: 자작나무 대 자작나무
온도: 23 °C
드웰 시간: 2 주

테스트 조건	가치
-34 °C (-30 °F)	343 비율 [1]
	549 비율 [1]
66 °C (150 °F)	195 비율 [1]
82 °C (180 °F)	136 비율 [1]
93 °C (200 °F)	85 비율 [1]
107 °C (225 °F)	85 비율 [1]

[1] 1/8인치 두께의 기판

취급/사용 정보

사용 방법

1. 표면 준비
모든 먼지, 기름, 그리스, 왁스, 페인트 등을 제거합니다. 메틸 에틸 케톤(MEK)*과 같은 용제로 닦는 것은 접착을 위한 표면을 준비하는데 도움이 됩니다.
2. 적용 온도
최상의 결과를 얻으려면 접착이 될 표면과 접착제의 온도가 적어도 65°F (18°C)여야 합니다. 30°F (-1°C) 아래에 보관되었으면, 접착제를 따뜻한 방에 놓아 상온으로 데우고 (120°F [49°C]를 초과하지 않음), 잘 섞습니다.
3. 적용
사용하기 전에 잘 저어주세요. 접착제를 얇고 균일하게 각 소재에 브러쉬, 스프레이합니다. 표면 당 2.5 gms에서 3.5 gms/ft.2 (건조된 무게)의 코팅을 추천합니다. 다공성 표면은 1회 이상의 코팅을 필요로 할 수 있습니다. 균일하고 광택있는 코팅면은 충분한 접착제를 의미합니다.
4. 건조 시간
접착제가 더 이상 젖어 있지 않을 때까지 건조하십시오 (최대 건조 시간 약 4 분).
5. 접착 범위
건조하면 이 접착제는 짧은 접착 범위(최대 8~12분)를 갖습니다.
6. 조립
조립하기 전에 표면을 조심스럽게 배치합니다. 부착이 되면 바로 접착이 됩니다. 코팅된 표면에 좋은 접촉이 되기 위해 충분한 압력을 가하십시오. 접착이 된 부품은 즉시 취급이 될 수 있습니다.
7. 재활성화
용제 재활성화에 의해 더 큰 즉각적인 접착력을 얻을 수 있습니다. 용제가 다시 활성화하려면 양 면을 접착제로 코팅하고 택이 없게끔 건조시킵니다. 메틸 에틸 케톤(MEK)**으로 한 면을 가볍게 닦고 30초 이내에 접착을 완료합니다.
8. 청소
3M™ Solvent No. 2* 또는 메틸 에틸 케톤(MEK)*과 같은 용제를 사용하여 사용 후 즉시 브러시를 청소하십시오. 과도하게 사용된 접착제는 3M™ Citrus Base Cleaner* 또는 동등 수준의 제품으로 다른 표면에서 제거될 수 있습니다.
*참고: 용제를 사용하는 경우 점화용 불씨를 포함한 모든 점화 원인을 제거하고 제조업체의 예방 조치 및 사용 지침을 따릅니다.

적용 장비

5 gallon pail 디스펜싱 시스템:
1. 3M™ Neoprene High Performance Rubber & Gasket Adhesive 1300 – 4:1 double acting ball type check pump, 4 cu. in/cycle 3"" air motor. Pail cover required to reduce solvent loss.
2. 3M™ Neoprene High Performance Rubber & Gasket Adhesive 1300L
– Use a pressure pot for material supply.

55 gallon 디스펜싱 시스템:
1. 3M Adhesive 1300 – 4:1 double acting ball type check pump, 4 cu. in/cycle 3"" air motor, bung style pump.
2. 3M Adhesive 1300L – 2:1 divorced design pump.

액세서리:
1. 호스 – Samuel Moore Synflex 혹은 동등 수준, 최소한 500 psi의 작업 압력

내화학성 요구사항:
1. 이 접착제와 접촉하는 팩킹(packings), 글랜드(glands) 및 호스(hoses)는 케톤과 방향족 용제에 저항서이 있어야 합니다. 나일론 및 PTFE 안감 혹은 코팅된 부품이 제안됩니다.
2. 스프레이:
3M™ Neoprene High Performance Rubber & Gasket Adhesive 1300L

https://multimedia.3m.com/mws/media/2069357O/image-99-jpg.jpg

참고: 이 접착제는 airless spray에는 추천되지 않습니다.
*간헐적인 사용을 위해 3 H.P. 컴프레서, 지속적인 사용을 위해 5 H.P. 컴프레서.
**유체 흐름을 측정하기 위해: 유체 소스만 가압합니다; 풀 트리거, 재료를 60초 동안 측정 장치에 흐르게 합니다. 원하는 유체 흐름을 얻기 위해 유체 소스 압력을 증가 혹은 감소시킵니다.
모든 호스 재료는 나일론 또는 PVA 안감이 되어야 합니다. 이 접착제와 접촉하는 팩킹(packings) 및 글랜드(glands)는 인감처리되어 있거나 들어붙지 않는 표면 코팅이 되어야 합니다.

3. 브러시
오일 기반 페인트를 위해 설계된 브러시가 사용될 수 있습니다.

산업 사양 (Industry Specifications)

MMM-A-121

보관 및 저장 수명

직사광선을 피하고 16°~27°C(60°~80°F) 및 40~60%의 상대습도에서 원래의 미개봉 포장에 넣어 보관하세요. 온도가 낮아지면 일시적인 점도 증가가 발생합니다. 최고의 성능을 위해서는 제조일로부터 30개월 이내에 본 제품을 사용하세요.

예방 정보

이 제품을 사용하기 전에 건강 및 안전 정보를 알아보려면 제품 라벨 및 물질안전보건자료를 참조하세요. 추가 건강 및 안전 정보를 원하시면 1-800-364-3577로 전화하세요.

자동차 면책조항

자동차 응용 분야 : 이 제품은 산업용으로 사용되는 제품입니다. 자동차 전기 파워트레인용 배터리 또는 고전압 애플리케이션과 같은 특정 용도의 자동차 애플리케이션 적용을 목적으로 설계되지 않았으며 관련 시험이 이루어지지 않았습니다. 자동차 애플리케이션 적용을 위한 IATF 인증 시설에서의 생산, 모든 특성의 Ppk > 1.33, 자동차 생산 부품 승인 프로세스(PPAP), 자동차 설계 또는 품질 시스템 요구 사항(예: IATF 16949 또는 VDA 6.3) 준수등이 충족되지 않을 수 있습니다. 고객이 이러한 용도(애플리케이션)에서 이 제품을 사용하기로 선택한 경우 제품이 고객의 자동차 응용 분야에 적합하고 적절한지 여부 결정을 위한 평가와 검사, 제품 채용 결정과 그에 따른 모든 책임과 위험은 고객에게 있습니다.

정보

기술 정보: 이 문서에 포함된 기술 정보, 지침 및 기타 서술 혹은 3M에 의해 제공된 그 외 등은 3M이 신뢰할 수 있다고 믿는 기록, 테스트, 또는 경험을 기반으로 작성되었습니다. 하지만 이러한 정보의 정확성, 완전성, 및 대표적 특성은 보장되지 않습니다. 해당 정보는 정보에 대한 자신의 판단을 평가하고 적용할 수 있는 충분한 지식과 기술적 숙련도를 가진 사람들을 위한 것입니다. 3M 또는 제3 자의 지적 재산권에 따른 라이선스는 해당 정보에 부여되지 않습니다.

제품 선택 및 사용: 3M의 관리와 사용자의 지식과 관리를 벗어난 많은 요인들이 특정 적용 분야에서의 3M 제품의 사용 및 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 결론적으로, 고객은 작업장의 위험요소를 평가하고 적용 가능한 모든 규정 및 표준 (예: OSHA, ANSI 등)을 검토하는 것을 포함하여, 자사의 제품이 고객이 적용하고자 하는 분야에 적절하고 적합한지의 여부를 결정할 책임이 있습니다. 3M 제품 및 적절한 안전 제품을 적절하게 평가, 선택 및 사용하지 않거나 해당되는 모든 안전 규정을 충족하지 못하면 부상, 질병, 사망 및 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

보증 및 제한적 구제책: 3M의 제품 포장 또는 제품 문헌(보증이 적용되는 경우)에 대해 다른 보증이 구체적으로 명시되어 있지 않는 한, 3M은 3M이 인도할 당시에 적용되는 3M 사양을 충족했음을 보증합니다. 3M은 상품성, 특정 목적에의 적합성 또는 거래 과정에서 발생하는 묵시적 보증 또는 조건을 포함하되 이에 국한되지 않는 명시적 또는 묵시적 기타 보증이나 조건을 제공하지 않습니다. 3M 제품이 이를 만족하지 못하는 경우, 유일한 구제책은 3M의 선택에 따라 해당 제품을 교체하거나 구매 가격을 환불하는 것입니다.

책임 제한: 3M은 법적으로 금지된 경우를 제외하고 보증, 계약, 과실 또는 무과실 책임을 포함하여 주장되는 법적 이론과 관계없이 직접적으로, 간접적으로, 특별하게, 부수적으로 또는 결과적으로 3M 제품으로 인하여 발생하는 손실이나 손해에 대한 책임을 지지 않습니다.

면책조항: 3M 산업 및 직업과 관련된 제품은 작업장에서의 사용을 위한 숙련된 산업 및 직업과 관련된 고객에게 판매를 위해 의도/라벨/포장되었습니다. 해당 제품 포장 또는 문헌에 별도로 명시되지 않는 한, 이 제품은 소비자에게 판매 또는 사용을 위해 의도/라벨/포장되지 않았으며(예: 가정, 개인, 초등학교 또는 중등학교, 레크리에이션/스포츠 또는 해당 제품 포장 또는 문헌에 설명되지 않은 기타 용도), 해당 건강 및 안전 규정 및 표준(예: 미국 OSHA, ANSI)뿐만 아니라 모든 제품 문헌, 사용자 지침, 경고 및 제한 사항을 준수하여 선택 및 사용되어야 하며, 사용자는 리콜, 현장 액션, 또는 기타 제품 고지에 따라 필요한 조치를 취해야 합니다. 3M 산업 및 직업과 관련된 제품의 오용은 부상, 질병 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 제품 선택 및 사용에 대한 도움을 받으시려면 현장 안전 전문가, 산업 위생사 또는 관련된 전문가에게 문의하십시오. 추가 제품 정보는 www.3M.com을 방문하십시오.

ISO 성명서

본 제품은 ISO 9001 규격에 등록된 3M 품질 시스템에 따라 제조되었습니다.

서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 한국쓰리엠_x000D_
3M™ Industrial Adhesives and Tapes Division

3M is a trademark of 3M Company.
©3M 2024 (9/24)